



PUSO

PREMA Universalpflaster, quadratisch




Artikelausführung	
SKU: 2045502	PUSO-45, 43 x 43 cm, 80 Stück
SKU: 2045503	PUSO-55, 55 x 55 cm, 80 Stück
SKU: 2045522	PUSO-45 Pail, 43 x 43 cm, 300 Stück
Anwendungsgebiet	
Zur dauerhaften Reparatur von Kleinverletzungen (Nagelstichverletzungen) an PKW- und LKW-Reifen gemäß gültiger Schadenstabelle	
Geeignet für Reifen in Diagonal- und Radial-Bauweise	
Geeignet für alle Vulkanisationssysteme	
Ab 18°C (64 °F) [Selbstvulkanisation]	
Verarbeitungshinweise	
Die Verbindungsflächen sind stets sauber zu halten	
Geraute Reifeninnenseite je nach Anwendungsfall mit PREMA PCO Cement 1 x gleichmäßig einstreichen	
Jeweilige Verarbeitungsanleitung beachten	
Trockenzeit des Einstrichs beachten (siehe Herstellerangaben)	
Sicherheitshinweise	
Nicht anwendbar zur Reparatur von: Schläuchen, Schlauchbooten, Zweiradreifen	
Max. Schadensgröße nach Abschluss der Trichterbearbeitung messen und benötigtes PUSO-Reparaturpflaster anhand der aktuellen Schadenstabelle ermitteln	
Produktvorteile	
Geeignet für Selbst- und Heißvulkanisation	
Schneller und einfacher Einbau, der Reifen kann sofort nach Reparatur montiert werden.	
Für Radial- und Diagonalreifen nur 1 Pflastertyp, dadurch geringe Lagerhaltung	
Lange Lagerfähig (siehe Verfallsdatum auf der Verpackung)	
Schutz und Hygienemaßnahmen	
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen	
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen	

Tyre's best friend



PUSO

PREMA Universalpflaster, quadratisch



Sonstige Daten	
Lagerung	5 Jahre
	20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716, trocken und dunkel lagern
Vulkanisationstemperatur	Zwischen 18 – 150 °C (64 – 300 °F)
Wartezeit vor Belastung	Entfällt ab PUSO-Pflaster Produktion Sep. 2013 bei Selbstvulkanisation ohne Wärmezufuhr Heißvulkanisation - bis zur völligen Abkühlung der Reparaturstelle
Hinweis	Bei Verwendung von systemeigener Heizlösung (Runderneuerung) sind Versuche, sowie eine Freigabe durch die PREMA GmbH erforderlich

PREMA GmbH
Aspertsham 40
94081 Fürstzell
Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0
Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20
E-Mail: info@prema24.com
Web: www.prema24.com
Germany